

VESTA
fix

چسب پودری اسلب CV400



اسپادانا
وستاشیمی
تولید کننده مواد شیمیایی ساختمانی

E:2020-1



vesta_shimi



@vestashimiesp



www.vestashimi.com

چسب پودری اسلب CV400

لطفاً قبل از استفاده به مطالب زیر توجه فرمایید:

چسب پودری CV400 مخلوطی از چسباننده های هیدرولیکی، سنگ دانه های معدنی، مواد افزودنی آلی و پلیمری همراه با الیاف سلولوزی مسلح شده می باشد.

این محصول به صورت دو جزئی می باشد که مناسب برای چسباندن پرسلان، سنگ و اسلب در سایزهای بزرگ بر روی کلیه سطوح داخلی و خارجی ساختمان و همچنین بر روی کف و دیوار طراحی شده و جهت استفاده بایستی حتماً با مایع مکمل BV400 مخلوط و استفاده گردد.

میزان مصرف:

میزان مصرف این چسب به نسبت سطح زیر کار حدود ۳ الی ۵ کیلوگرم در هر مترمربع می باشد.



نحوه استفاده:

- ۱- ابتدا محل مورد نظر را از هرگونه ذرات گرد و غبار، چربی و غیره تمیز نمایید.
- ۲- محتوی پودر را با ۳/۵ لیتر مایع مکمل BV400 ترکیب نمایید تا ملاتی خمیری شکل بدست آید.
- ۳- پس از مخلوط شدن، ۵ دقیقه برای قوام آمدن ملات صبر کنید.
- ۴- سپس با کاردک دندانه دار و با استفاده از روش اتصال دوپل، خمیر بدست آمده را بر روی سطح و پشت کاشی بکشید.
- ۵- با استفاده از ضربات یکنواخت و یا جابجایی اسلب، هوای باقیمانده بین سطح و اسلب را خارج کنید.
- ۶- بعداز ۴۸ ساعت از نصب، می توان اقدام به بندکشی نمود.
در این مدت از فشار بر روی محصول نصب شده خودداری نمایید.
- ۷- در صورت نصب بر روی کاشی های قدیمی،
حتماً بایستی حداقل دو سوم لعاب کاشی
قدیمی را خراشیده و سپس اقدام به نصب نمود.
- ۸- در صورت نصب بر روی سطوح گچی و یا
بلوک سبک حتماً بایستی سطح زیرسازی شده
و پس از زدن پرایمر، اقدام به نصب نمود.




مشخصات فنی چسب پودری اسلب CV400

سفيد	رنگ محصول
$1/4 \text{ gr/cm}^3$	وزن مخصوص
۱۰ الی ۴۰ درجه سانتی گراد	دمای مناسب نصب
۳۰ دقیقه	زمان کار پذیری
۲۰ دقیقه	زمان یاز
۴۸ ساعت پس از نصب	زمان خشک شدن اولیه
۴۸ ساعت پس از نصب	زمان مناسب بندکشی
۳ الی ۶ میلی متر	ضخامت ملات برای نصب
دور از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت	شرایط نگهداری
در فضای مناسب، حداکثر یک سال پس از تولید	مدت زمان نگهداری